



AIRE COMPRIMIDO TC DELIVERY 300 PSI



Uso recomendado

Impulsión de Aire Comprimido con residuos de aceite. Utilizada en industrias en general y Martillos Neumaticos, Cobertura Amarilla NO CONDUCTORA.

Diseñada para uso liviano y flexible.

Rango de Temperatura: -30 a + 95°C, picos de hasta 110 °C

Alternativas

Puede proveerse para 500PSI, disponible en diámetros hasta 101mm en Mangueras Armadas.

Construcción

Tubo interior:

Especialmente desarrollado para soportar hidrocarburos.

Según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase BC.

Según norma IRAM 113.003 - 89 Dureza Shore A-2 60

Refuerzos:

Trenza de fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas.

Adhesión entre capas de armado mínima 3,5 kN/m.

Cubierta exterior:

Desarrollada para resistir a agentes atmosféricos, salpicaduras de combustibles y aceites.

Según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase BC. NO CONDUCTORA.

Según norma IRAM 113.003 - 89 Dureza Shore A-2 60

Datos Técnicos

CODIGO	DI (mm)	DE (mm)	PRESION DE TRABAJO (KG/CM2)	PRESION DE PRUEBA (KG/CM2)	PESO (kg/mt)	LARGO ROLLOS (mts) +/-5%
BTDAMA-013	13	21	20	30	0.26	45
BTDAMA-016	16	24	20	30	0.32	40
BTDAMA-019	19	27	20	30	0.57	35
BTDAMA-022	22	31	20	30	0.63	32
BTDAMA-025	25	35	20	30	0.68	28

Tolerancia de diámetros y largos, acorde a BS EN ISO 1307:2008
Cambio de longitud a presión de prueba + 10% a - 5%.
Coeficiente mínimo de seguridad 2,5.

www.nhisa.com.ar